



1111

Nordland Betong AS, Langstranda, 8041 Bodø

10
1111-CPD-0041

NS-EN 13043

Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

Produktinformasjon

Natur grus 0 – 8 mm til asfalt (Kvikstad)**Fra sand i løsmasseforekomst. Hovedsakelig sammensatt av kubisk rundede/kantrundede korn av granitt, gneis og geltspaltiske bergarter tette bergarter og mørke bergarter. Ingen belegg på kornoverflater, enkelte forvitrede korn og enkelte meget svake korn**

Type tilslag	Natur grus fra løsmasseforekomst
Tilslagsstørrelse, mm	0/8
Gradering	Ga90
Toleranser	G _{TC10}
Formen på grovt tilslag, flisighetsindeks	FL10
Korndensitet vannmettet overflatetørr	2,760 Mg/m ³
Vannabsorpsjon	WA _{24I}
Renhet	
• Finstoffinnhold	F4
• Finstoffkvalitet	MB _{F10}
•	
Motstand mot frysing og tining for grovt tilslag	
Motstand mot knusing, slitasje og polering	
• Los Angeles verdi	LA 40
• Piggdekkslitasje, Nordisk abrasjonsverdi	AN 30
• Poleringsverdi - PSV	
Kjemisk sammensetning	
• Kloridinnhold	
• Innhold av syreløselig sulfat	
• Totalt innhold av svovel	
- Magnetkis	
• Bestanddeler som endrer størknings- og herdningstiden av betong, humus (farge sammenlignet med standard)	
Farlige stoffer	Ingen kjente

Nordland Betong erklærer at produktet er produsert i samsvar med NS-EN 13043 "Tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer".

Bodø den 03. Mai 2011